

Cintas Tejidas de Poliester/Fibra de Vidrio y 100% Poliester

Datos de Construcción

No Parte	Grosor	Ancho		Urdimbre	Trama	
		Pulgadas	mm	Total Hebras*	Hilos/Pulg*	Hilos/ cm

Cinta Tejada Termo contractil Poliester /Vidrio

46-72PG	.004"	3/4"	19.1	39	38	15.0
48-72PG	.10mm	1"	25.4	51	38	15.0
56-36PG	.005"	3/4"	19.1	39	38	15.0
58-36PG	.13mm	1"	25.4	51	38	15.0
512-36PG		1 1/2"	38.1	71	38	15.0
76-36PG	.007"	3/4"	19.1	39	38	15.0
78-36PG	.18mm	1"	25.4	51	38	15.0
712-36PG		1 1/2"	38.1	71	38	15.0

Cinta Tejada Termo contractil 100% Poliester

56-36P	.005"	1/2"	12.7	25	38	15.0
58-36P	.13mm	3/4"	19.1	37	38	15.0
512-36P		1"	25.4	49	38	15.0

Cinta Tejada Termo contractil 100% Poliester(Tie Tape)

302-720P	.025"	1/4"	6.3	14	22	8.7
304-360P	.64mm	1/2"	12.7	28	22	8.7
306-360P		3/4"	19.1	40	22	8.7

* +/- 2

Informacion de Contraccion

Las cintas tejidas de poliester y de poliester/vidrio se pueden contraer con la aplicacion de calor mediante una pistola de calor, horno o autoclave, o pueden contraerse durante el ciclo de inmersion y horneado.

La contracción real que usted requiera dictara que metodo usted debe elegir.

Con cinta 100% poliester la cantidad de capas (especialmente en las curvas) tendra que ser calculado por su departamento de ingenieria para que se pueda mantener correctamente el grosor.

Anchos y construcciones especiales estan disponibles de acuerdo a pedido de cliente. Nuestras cintas son fabricadas en anchos desde 1/4" (6.4 mm) a 12"(304,8 mm) y grosores

Toda la informacion presentada en este folleto son expresiones de opinion que creemos que son exactas y fiables,pero se presentan sin garantia de responsabilidad.

Las declaraciones relativas a la posible utilizacion de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones para su uso en la infraccion de cualquier patente. Ninguna garantia de patente de ningun tipo, expresa o implicita, se hace o se destina.



3330 East 14th St.
Brownsville, TX 78521
Phone: (956) 542-5491
Fax: (956) 541-4748
email: sales@Hesgon.com
www.Hesgon.com